



robin

La qualité en peinture

Technische Fiche
Update: 02/08/13

ALUZINC L-4052

SAMENSTELLING:

Verf op basis van silicone hars, zink en aluminium poeder.

EIGENSCHAPPEN EN GEBRUIK:

Geschikt voor de bescherming van metalen schoorstenen van hoogovens, motoren en metalen die blootgesteld zijn aan temperaturen tot 1200°C en dit zowel binnen als buiten.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN:

De ondergrond moet verplicht blank gezandstraald worden tot een norm SA2 2/1 –SA 3 en dient onmiddellijk na het stralen bedekt te worden met een laag ALUZINC L-4052.

Buiten is een tweede laag vereist om een goed resultaat te bekomen.

Aanbrengen met kwast of spuitpistool.

De ondergrond mag lichtjes warm zijn bij het aanbrengen. Het product hard slechts uit door een moffelbeurt aan hoge temperatuur.

REINIGING EN VERDUNNING:

cellulose thinner.

KLEUR:

grijs RAL 9006.

RENDEMENT:

3 tot 4 m² per kg.

VERPAKKINGEN:

1 en 5 kg.

VOC WAAARDEN: Maximale EU-waarde voor dit product (Cat.IIA/i): 600gr (2007) en 500gr (2010).

ALUZINC bevat een VOC gehalte van 483 gr.

Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik, na te gaan of dit wel de laatste editie is. Alle informatie weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange

T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58

peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange

T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880

peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu