



robin

La qualité en peinture

Technische fiche
Updated: 09/12/2013

FERROBINE Roestwerende verf

SAMENSTELLING:

Roestwerende verf op basis van aluminium en ijzeroxide volgens de norm DB 635.78.

EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSINGEN:

FERROBINE wordt aangeraden voor buitenapplicatie op ijzergeraamtes, rollend materiaal, gebinten, pijlers, elektrische installaties enz....

FERROBINE weerstaat aan de klimatologische omstandigheden en industriële omgeving dank zij haar speciale filmogene eigenschappen.

FERROBINE biedt een uitstekende hechting op en is voldoende elastisch om de bewegingen van de ondergrond te volgen.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN:

FERROBINE wordt gerold, gekwast of gespoten.

FERROBINE is gebruiksklaar maar mag tot 5% verdund worden met synthetische thinner. De te behandelen ondergronden moeten vrij zijn van alle onzuiverheden en worden behandeld met ofwel een laag MINIMUM DE PLOMB DB 634.55(loodmenie) overschilderd met 2 lagen FERROBINE of met 2 tot 3 lagen FERROBINE.

VERDUNNING EN REINIGING:

Synthetische thinner of synthetische thinner

<u>KLEUREN:</u>	1025:	Ral 9007
	1026:	RAL 9006
	1027:	Blauw
	1028:	Groen
	1029:	Baksteenrood
	1030:	Aluminium

RENDEMENT: 6- 8 m² / Li

VERPAKKINGEN: 750ml en 2,5Li

VOC: Maximale EU-waarde voor dit product (Cat. IIA/i): 600gr (2007) en 500gr (2010). FERROBINE bevat maximaal een VOC gehalte van 360 gr/li.

OPMERKINGEN: Alle waarborgen op deze verf vervallen indien ze getint worden met andere mengpasta's dan deze die door Robin verkocht worden.

Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik, na te gaan of dit wel de laatste editie is. Alle informatie weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standox@robin.lu // www.robin.lu