

PITTURA ANTICA CALCE

Fiche Technique

NOM:

GROUPAGE:

UTILISATION:

CARACTERISTIQUES:

ANTICA CALCE

revêtement minéral et mural pour l'intérieur et l'extérieur
décorations murales des établissements d'une importance
historique

poids spécifique: 1.360 ± 30 gr/LT. à 25°C

viscosité: = = =

rendement: 4-5 m²/LT.

effet esthétique: opaque minéral

couleur: blanc et couleurs du catalogue Rococò

emballage: LT. 4 - LT. 16

en surface: 2 heures à 20°C

2° couche: 4 - 5 heures à 20°C

en profondeur: 12 heures à 20°C

SECHAGE

CARACTERISTIQUES ET RESISTANCE:

perméabilité à la vapeur d'eau : 33,3 gr/m² en 24 heures
(norme UNI 9396 et
ISO/DIN 7783)

Facteur de résistance à la diffusion : μ = 881 couche
équivalente d'air

Sd = 0,65 m

(épaisseur sec de peinture

0,73 mm)

coefficient d'absorption d'eau: $W = 0,29 \text{ Kg/m}^2 \times h^{0,5}$
(norme DIN 52617)

Respecte la théorie de Kuenzle: $Sd \times W \leq 0,2 \text{ kg/m} \times h^{0,5}$
(norme Din 18550)

Excellente transpiration action prolongée contre les taches
noires dues à l'humidité, idéal pour reproduire l'effet antique
et opaque de la chaux. Teintes disponibles: blanc qui peut
être teinté avec le système naturel. Il faut donc ajouter
l'Additival serie 0,125 pour le pot de LT. 4 et serie 0,750 pour
le pot de LT. 16; mélanger tout avec un mixeur électrique à
forte vitesse.

PREPARATION DU SUPPORT:

on conseille l'application sur un enduit neuf ou sur une
surface déjà traitée avec des peintures à la chaux. Poncer
avec du papier de verre et enlever toutes les vieilles
peintures. Si le support est pulvérulent il faut appliquer une
couche de Gummiflex Trasparente au solvant. Appliquer une
couche de Antica Calce dilué au 20 - 25% avec de l'eau.
Appliquer successivement une ou deux couches de finition
dilué au 15-20% avec de l'eau à une distance de 4 heures
l'une de l'autre.



VALPAIN S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it

**PREPARATION DU
PRODUIT:**

dilution: 20 - 25% avec de l'eau pour la 1^o
couche
15 - 20% avec de l'eau pour les couches
successives

rapport de catalyse: = = =

pot life: = = =

APPLICATION:

systeme: à la brosse – au rouleau- au pistolet

nombre de couches: 2 - 3

NOTES:

La surface teinté pourra avoir un aspect pas complètement uniforme mais avec des effets clair-obscur. Si on l'applique à l'extérieur on pourra avoir le phénomène délavé avec effet antique à cause des agents atmosphériques. Ne pas appliquer à une température inférieure à + 5°C et supérieure à +35°C et avec l'humidité relative du milieu supérieure au 75%. Nettoyer les outils après l'utilisation avec de l'eau. Protéger l'application de la pluie qui frappe pour environ 40 heures. Conserver à une température entre +5°C et +35°C.

**Fiche Technique n° SC 00024 émise par le Responsable Contrôle Qualité:
Edition n° 2 Mai 2001**