



robin

La qualité en peinture

Technische Fiche
Update 02/08/13

SCHMIEDELACK L-7030

SAMENSTELLING:

Acrylaat aflak voor smeedijzer

EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSINGEN:

Schmiedenlack L-7030 is een acrylaataflak dat rechtstreeks op smeedwerk kan aangebracht worden, zowel binnen als buiten, om het een gepatineerde afwerking te geven.

Schmiedenlack L-7030 geeft aan het smeedwerk een gepatineerd uitzicht

Schmiedenlack L-7030 kan zonder grondlaag gebruikt worden op metaal, zink of oude galvanisatie. Op nieuwe gegalvaniseerde ondergronden raden we een laag Epocryl-Haftprimer RAL 7032 L-6659 als hechtingslaag aan.

LET OP:

Schmiedenlack L-7030 mag niet op een synthetische grond- of eindlaag worden toegepast.

Alleen de volgende primers of eindlagen kunnen als grondlaag dienen:

CC Dickschicht L-4604

Epocryl Haftprimer RAL 7032

Galvaline L-6493 of L-4814

Eindlagen:

Acryl-Email

Email Cello

Contracid

Epomail

GEBRUIKSAANWIJZINGEN:

1. 15% thinner E toevoegen.
2. vervolgens 10% synthetische thinner toevoegen

Bekomen waarden:

Sensitiviteit: 300 megaohm

Viscositeit: 30 sec FORD N° 4 cup

N.B. Nooit meer dan 15% thinner E toevoegen! De hoeveelheid synthetische verdunning mag verhoogd worden tot de juiste viscositeit.

REINIGING:

Synthetische thinner

RENDEMENT:

8m² / li



r o b i n

La qualité en peinture

KLEUR:

Zwart

VERPAKKINGEN:

250 ml - 750 ml – 2,5li

VOC WAARDEN: Maximale EU-waarde voor dit product (Cat. IIA/i): 600gr (2007) en 500gr (2010).

GALVALINE bevat maximaal een VOC gehalte van 500 gr.

Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik, na te gaan of dit wel de laatste editie is. Alle informatie weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen.