



robin

La qualité en peinture

Update 02/08/13

LAQUE SO SANS ODEUR Reukarme aflak

DEFINITIE 1 componente hoogglanslak op basis van gewijzigde alkyde harsen voor een snelle droging en verdunbaar met White Spirit.

TOEPASSINGEN EN
*Bescherming van metalen gebinten en metalen constructies in de industrie.
*Aanbevolen voor de bescherming van landbouwmachines, enz.
*Voor nieuwbouw en renovatie.

ONDERLAGEN
*Corrosiewerende primer: ZPP, PRIMAIRE SO, Epocryl haftprimer, primaire epoxy SR, 2KPU industrie fond, Epomail Metallgrund.
* Oude ondergronden die vereigbaar zijn met deze lak en zich in goede staat bevinden.

EIGENSCHAPPEN
Reukloos : aangenaam in gebruik
Snelle droging indien verdund met white spirit
Mooie lakstand
Lange weerstand buiten
behoorlijke hardheid

VERWERKINGS

GEGEVENS

Hars	Alkyde hars fonool gewijzigd
Uitzicht	Strak, GLANZEND
Droog stofgehalte	59 ± 1 % (44 % in volume afhankelijk van de kleuren)
Densiteit van het mengsel	1.1 ± 0,05 (afhankelijk van de kleuren)
Viscositeit bij 20°C	120 sec. FORD cup 4
Flashpoint	>21°C.
Droging bij 20°C, 60% HR	Stofvrij: 30 minuten
en 40 µm droog	Droog voor aanraking: 1 uur
	Overschilderbaar : na 4 uren droging
Potlife	90 minuten
Theoretisch Rendement	10 ± 1,0 m ² /kg bij 40 µm droog op vlak ondergrond.



robin

La qualité en peinture

LAQUE SO SANS ODEUR Reukarme aflak

VERWERKING	Deze moet conform de regels van de kust gebeuren.	
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND	De te behandelen oppervlakte vrij maken van alle onzuiverheden, zoals oude niet hechtende verven, vetsporen... en dit door schrappen, borstelen, ontstoffen, ontvetten... Roest, walsheid, oude verflagen en anderen moeten verwijderd worden bij voorkeur door stralen tot op een graad SA2 minimaal en als stralen niet mogelijk is door schrappen of schuren tot op een verzorgingsgraad ST3.	
VERWERKING	Materiaal	Verdunning
	Kwast	Tussen 0 en 5 % white spirit of synthetische thinner
	Rol	
	Pneumatisch spuitpistool	Tussen 0 en 20 % white spirit of synthetische thinner
	airless	
REINIGING	Synthetische thinner of white spirit	
KLEUREN	RAL, AFNOR of andere kleuren op aanvraag	
OVERSCHILDEREN	Met zichzelf.	
AANBEVELINGEN	OPTIMALE VERWERKING: *De oppervlaktetemperatuur en de omgevingstemperatuur moeten schommelen tussen de 10°C en de 35°C. *Ondergrond moet vrij zijn van condensvocht: de temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C hoger liggen dan het dauwpunt. *Relatieve vochtigheid lager dan 75 %.	
VERPAKKINGEN	2,5li	10li
	Andere verpakkingen op aanvraag	
BEWARING	1jaar in de originele ongeopende verpakking. Bewaren in een droog en goed geventileerd lokaal bij temperaturen die schommelen tussen de + 5 en + 35°C.	
HYGIENE EN VEILIGHEID	Zie onze MSDS	
VOC WAARDEN	Maximale EU toegelaten waarden (cat IIA/i): 500gr/li (2010) Laque SO (verf + verdunner) heeft een waarde van 493gr/li.	

Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik, na te gaan of dit wel de laatste editie is. Alle informatie weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen.